



P 813

04/2009

P 813 Knauf Strukturputz

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Strukturputz yra paruoštas naudoti sausas kalkių ir cemento mišinys su vandenį atstumiančiais priedais. Mineralinis dekoratyvinis tinkas „samanėlė“, dažniausiai naudojamas išorinėms sienoms apdailinti. Skirtas dirbti rankomis.

Sandėliavimas

Tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Laikyti sausose patalpose ant medinių padėklų. Įplėštus maišus gerai uždaryti ir sunaudoti pirmiausia.

Įpakavimas

25 kg maišas.

Naudojimas

Knauf Strukturputz mineralinis dekoratyvinis tinkas skirtas naudoti ant tokių pagrindų: mineralinio pagrindo tinkų vidaus ir išorės darbams, šilumos izoliavimo sistemų, lygių betoninių paviršių, gipsinio tinko ir gipskartonio plokščių vidaus darbams.

Savybės

- paruoštas pramoniniu būdu
- patikrinta, pastovi kokybė
- greitas ir paprastas naudojimas
- laidus vandens garams

Pagrindas	Darbo eiga	Techniniai duomenys
<p>Pagrindas turi būti sausas, patvarus, neįšalęs, be dulkių, be birių dalelių ir neaprasojęs.</p> <p>Pagrindo paruošimas Tinkuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo lietaus ir aukštos temperatūros. Mineraliniais (kalkių ir cemento) tinkais nutinkuotą pagrindą gruntuoti Knauf Tiefengrund, po to gruntuoti Knauf Putzgrund Mineral. Gipsinį tinką, gipskartonio plokštes nugruntuoti su Knauf Tiefengrund, po to su Knauf Putzgrund. Betoninius, tvirtus, šilumos izoliavimo sistemų pagrindus prieš tinkavimą gruntuoti su Knauf Putzgrund Mineral.</p> <p>Minimalus laikotarpis po tinko apatinių sluoksnių užtepimo: Knauf Isoputz tinkas – 5 dienos/cm; KZ mašininiai ir kiti kalkių bei cemento tinkai – 10 dienų/cm, bet ne mažiau nei 14 dienų; Knauf Klebespachtel – mažiausiai 3 dienos.</p>	<p>Knauf Strukturputz, naudojant sraigtinį maišytuvą, sumaišyti su apytiksliai 5–6 l švaraus vandens vienam maišui, kol susidarys vientisa masė be gumuliukų, palaukti 5 minutes ir dar kartą permaišyti. Jei reikia, įpilant vandens, nustatyti darbui reikalingą skiedinio tirštumą. Po to tinkuotojo mentele dėti ant paviršiaus reikalingu storiu ir trinti su pritaikyta trintuve.</p> <p>Dėmesio! Visada maišyti tik visą maišą. Trynimo metu papildomai nedrėkinti (atsiranda spalvos dėmės). Sujungimo vietas reikia apdirbti dar esant drėgnam tinkui.</p>	<p>Sauso mišinio svoris – apie 1,3 kg/dm³;</p> <p>Grūdelių dydis: iki 1,2 mm; iki 2 mm; iki 3 mm;</p> <p>Vandens garų pralaidumo (difuzijos) koeficientas μ 25; Atsparumo ugniai klasė: A1;</p> <p>Vandens įgeriamumas: W1; Sukibimas 0,2 N/mm²;</p> <p>Trupėjimo pobūdis: B;</p> <p>Atsparumas spaudimui po 28 dienų CSII.</p> <p>Medžiagos sąnaudos: grūdelių dydis 1,2 mm – apie 2,1 kg/m²; grūdelių dydis 2 mm – apie 3,1 kg/m²; grūdelių dydis 3 mm – apie 4,1 kg/m².</p>
Temperatūra/oro sąlygos	Darbo trukmė	Pastabos
<p>Oro ir statinio temperatūra apdirbimo ir džiūvimo metu turi būti daugiau kaip + 5C°. Saugoti nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių.</p>	<p>Sumaišytą medžiagą sunaudoti apytiksliai per 2 valandas, priklausau nuo oro sąlygų.</p> <p>Džiūvimas Džiūsta mažiausiai 3 dienos, tačiau reikia atsižvelgti ir į kito sluoksnio savybes (pvz., fasadiniai, egalizacijos – spalvą išlyginantys dažai).</p>	<p>Knauf Strukturputz negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes dėl jų poveikio gali stipriai pasikeisti tinko savybės. Įrankius iš karto po naudojimo nuplauti vandeniu.</p>

Kokybės užtikrinimas. Gamyklos laboratorijoje atliekama kontrolė.
Knauf Strukturputz atitinka LST EN 998-1 reikalavimus.

+370 5 261 9764

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės ypatybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 261 9764, faks. +370 5 261 9864

UAB „Knauf“ pasilieka teises į techninių pokyčių atsiradimą. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos ypatybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdirbimo rodikliai – pritaikant gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Duotosios reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo pritaikant. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.