

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Spalvotų akmenukų tinkas išorei ir vidui.



Produkto aprašymas

Paskirtis	Paruoštas dengti spalvotų akmenukų tinkas, kurio pagrindinė medžiaga grynas akrilatas su spalvotomis natūralaus akmens granulėmis. Naudojamas kaip cokolio tinkas: "Capatect-WDV" apšiltinimo sistemai; "Capatect-VHF" (pakabinamų fasadų) sistemai; Nepadengtam betonui; P II + PIII skiedinio grupių apatiniams tinkams pagal DIN 18 550; Gipskartonio plokštėms arba PIV+V skiedinio grupės apatiniam tinkui.	
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atsparus oro veiksniams ir dilimui pagal VOB, C - DIN 18 363 ■ Geros sankibos ir atsparus smūgiams ■ Laidus vandens garams ■ Skiedžiamas vandeniui ■ Lengvai dengiamas ■ Patvarus ir valomas ■ Rišamoji medžiaga grynas akrilatas ■ Spalvoto kvarcinio smėlio granulių grūdeliai ■ Šviesai atsparus rišamosios medžiagos ir granulių derinys 	
Pakuotė/ indų talpa	Kibirai 25 kg	
Spalvos	01 pilka 02 Airijos žaluma 03 titnago raudonumo 04 antracito 05 Vezuvijaus pilka 06 rožinis kvarcas 07 žvirgždo pilkumo 08 spalvoti akmenukai	
Blizgesio laipsnis	Šilko matinis	
Laikymas	Vėsiai, be ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.	
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Didžiausias grūdelių dydis: ■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis $s_d H_2O$: ■ Kietojo skiedinio tūrinis svoris: ■ Vandens sugerties koeficientas: ■ Konsistencija: ■ Faktūra, struktūra: 	2,0 mm dengiant ant "Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190": $s_d < 0,6 m$ ~ 1,5 kg/ dm ³ $w < 0,2 kg / (m^2 \cdot h^{0,5})$ pagal DIN 52 617 Pastos Natūralaus akmens grūdelių struktūra



Produkto numeris 691

Dengimas

Pagrindo paruošimas	Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be birių dalelių. Senesnį grunto tinką gali tekti sutvirtinti nauju gruntu arba per greitai džiūvimą stabdancia medžiaga. Naujas tinkas paliekamas sukietėti ne mažiau kaip 2-4 sav. Armavimo sluoksnis, naudojant "Capatect-WDV" apšiltinimo sistemą turi būti surištas ir sausas.
Dengimo būdas	Spalvotų akmenukų tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ant išdžiūvusio grunto ir išlyginamas iki grūdelių. Sekite, kad būtų dengiamas toks pat kiekis medžiagos ir venkite persiklojimų. Rekomenduojama po apdžiūvimo nugaludinti švaria mente. Kadangi naudojamos natūralios granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingų numerių gaminius prieš tai sumaišykite. Prieš kietėjant, nuimkite lipnias juostas.
Sluoksnių sandara	Grunto spalvinimo lentelė: Pagrindą gruntuoti „Putzgrund 610“; šį gruntą spalvinti pagal nurodytus duomenis „Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe“ (AVA), spalvinamaisiais dažais „ColorExpress“ sistema (žr. lentelę) arba gamykloje.

Spalvinimo peržvalga

„Putzgrund 610“ grunto spalvinimas

AVA	Buntstein-putz	Pigmentų ml/ 25 kg indui „Putzgrund 610“							
		01 pilka	02 Airijos žaluma	03 titnago raudonumo	04 antracito	05 Vezuvijaus pilka	06 rožinis kvarcas	07 žvirgždo pilkumo	08 spalvoti akmenukai
juoda		877	1010	812	4570	538	2031	760	1150
ochra		222	1750	3256	202	92	784	61	1180
kaštoninė		20	–	6954	101	23	530	–	–
žalia		–	74	–	–	–	–	–	210
ColorExpress kolekcija		Capatect 691	Capatect 691	tik gamykloje	tik gamykloje	Capatect 691	Capatect 691	Capatect 691	Capatect 691

Sąnaudos	Apie 5,0 kg/m ²
Dengimo sąlygos	Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne didesnė kaip +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Siekiant apsaugoti džiūstančius paviršius nuo lietaus, jie apdengiami brezentu. Kai oro sąlygos palankios, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta ir apkrovą išlaiko per 3 - 4 val. Visiškai išdžiūsta po 6 - 8 dienų. Tinkas džiūsta keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant drėgmei. Todėl šaltu metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.
Įrankių plovimas	Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.
Medžiagos paruošimas	Medžiaga kruopščiai išmaišoma lėtaeigiu maišytuvu. Esant reikalui reikiamai konsistencijai nustatyti skiedžiama iki 2% vandens.
Nuorodos	“Capatect-Buntstein - Sockelputz 691” tinkas netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova. Naudojami gaminį, laikykitės DIN 18 363, VOB, C dalies nuorodų.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplauti jas vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą. Tikslėsi duomenys, žr. “Saugos duomenis”.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų ir emalių liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai ir emaliai arba buitinės šiukšlės. EAK 08 01 12.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF02

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.:
info@caparol.lt www.caparol.lt