

Special Window

Tiksotropiniai dažai langų rėmams

- Apsaugo nuo klimato veiksnių
- Tiksotropiniai, nelaša
- Savaimė išsilyginantys
- Pritaikyti dažyti teptuku



TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Skirti naujai dažyti arba perdažyti mediniams ir metaliniams paviršiams vidaus patalpose bei lauke (pavyzdžiui, langų rėmams, durims, sodo baldams ir kita).	
Blizgumo laipsnis	Pusiau blizgūs.	
Išeiga (vienam sluoksniui)	Lygiems paviršiams 8-10m ² /l .	
Spalva	Dažus galima naudoti baltus arba spalvintus šviesiomis spalvomis pagal <i>Tikkurila</i> spalvynus.	
Baziniai dažai	A	
Darbo įrankiai	Dažykite teptuku.	
Džiūvimo laikas	Po 24 valandų – galima perdažyti, (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%). Džiūvimo trukmė priklauso nuo oro temperatūros bei drėgnumo.	
Įrankių valymas ir skiediklis	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> . Įrankius nuo lako likučių iš karto po dažymo išvalykite vienu iš aukščiau paminėtu valikliu.	
Sandėliavimas	Atsparūs šalčiui.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje gamintojo taroje - iki datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 65% v/v.	
Tankis	1,2 kg/l priklausomai nuo atspalvio (ISO 2811).	
Atsparumas cheminėms medžiagoms	Atsparus trumpalaikio poveikio namų ūkio valymo priemonėms ir silpniems tirpikliams (vaitspiritas). Neatsparus stipraus poveikio tirpikliams (nitrotirpiklis).	
Atsparumas karščiui	Sausose patalpose iki +70°C. Ilgas buvimas aukštoje temperatūroje gali sukelti spalvos geltonavimą.	
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L.	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Purvo ar pelėsio paveiktus paviršius nuvalykite valikliu *Tikkurila Homeenpoisto*, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Jei yra galimybė, ankstyvoje statybų stadijoje šviežią medieną nugaruntuokite *Kolorex Protekt* gruntu. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir jas apdorokite specialiu laku, apsaugančiu nuo sakų išsiskyrimo. Metalines paviršiaus dalis (pavyzdžiui vinių galvutes) nuvalykite nuo rūdžių, pervalykite skiedikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Nudžiūvusį metalinį paviršių nugaruntuokite *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop + gruntu*.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius, pašalinkite rūdis (pavyzdžiui, nuo vinių galvučių). Suteptas, riebaluotas paviršiaus vietas nuplaukite valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, gausiai perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Purvo ar pelėsio paveiktus paviršius nuvalykite valikliu *Tikkurila Homeenpoisto*, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Blizgius paviršius nušlifaukite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Grynos medienos paviršius nugaruntuokite *Kolorex Protekt* gruntu, o metalines dalis - *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop + gruntu*.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5°C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažų nemaišykite. Jeigu dažai yra išmaišyti (pavyzdžiui, spalvinimo metu), palikite juos nusistovėti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniui dažus skieskite iki 5% pagal tūrį *Tikkurila Alkydiohenne 2010* skiedikliu. Dažykite 1-2 sluoksnius teptuku. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui. Kruopščiai uždažykite medienos kampus ir briaunas. Dažant langus, rekomenduojama uždažyti 1-2 mm stiklo.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* arba *Unit Spray*.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Sudėtyje yra: naftos, hidrintos sunkiosios, 3-Iodo-2-propnyl butylkarbamato, etilmetil ketoksimo. Gali sukelti alergiją. **Deg.** Neįkvėpti garų, aerozolių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

DĖMESIO! Dažais sutepti drabužiai, šluostės ir šlifavimo dulkės gali savaime užsidegti, todėl turi būti saugomos vandenyje prieš utilizavimą, arba džiovinamos lauke.

ES LOJ reikšmės (kategorijos A/d): 300 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 300 g/l.

TRANSPORTATION

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

