

Sylitol® Bio-Innenfarbe

Aukštos kokybės, be tirpiklių vidaus dažai, kurių pagrindinė medžiaga – silikatas. Tinka alergiškiems žmonėms.



Produkto aprašymas

Paskirtis

Gyvenamujų ir visuomeninių patalpų, mokyklų, vaikų darželių sienoms ir luboms kokybiškai dažyti. Taip pat naudojami paminklosaugos srityje. Dėl kontroliuojamo alergenų kieko receptūroje idealiai tinka alergiškiems žmonėms.
Ypač tinka P I, P II ir P III skiedinio grupių nedėzytam mineraliniams tinkui, betonui, nepadengtam silikatinių plytų mūriui, „Capaquaquarz“ stiklo audinio apmušalam, šiurkštus pluošto tapetams ir apkrovą išlaikantiems silikatiniam sluoksniams.
Atitinkamai paruošus, jais gali būti dengiami „Capaver Glasgewebe“ stiklo audinio apmušalai, gipsinis tinkas, gipsinės kartono plokštės, gipsinės konstrukcinės plokštės ir apkrovą išlaikantys dispersiniai sluoksniai. Rišiklio natūralus šarmingumas apsaugo nuo bakterijų ir grybelių atsiradimo ir dauginimosi. „Caparol“ vidaus šiltinimo sistemos: tinka „Capatect IDS Aktiv“ ir „Capatect IDS Mineral“ vidaus šiltinimo sistemoms.

Savybės

- be konservavimo medžiagų
- be tirpiklių
- be minkštiklių
- be „fogingo“ efekto (sienų patamsėjima) sukeliančių dalelių
- higieniški patalpoms
- sertifikatas „Pritaikyta alergiškiems žmonėms“ pagal Šiaurės TÜV išorės kontrolę
- skiedžiami vandeniu
- ekologiški ir silpno kvapo
- labai lengvai dengiami
- labai difuziški, $s_d H_2O < 0,02m$ pagal DIN EN 1062
- „Sylitol®“ dangos difuziškos, praleidžia drėgmę iš pagrindo įgauna difuziškumą ir pagrindo drėgmės difuziją
- nedegūs, A2 pagal DIN 4102, bandymo nr. P-BAY26-04659.

Pagrindinė medžiaga

Skystasis stiklas su organiniais priedais pagal DIN 18 363 pastr. 2.4.1.

- **Standartinė talpa:** 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l kibiras, 120 l statinė
- **Sendinta balta:** 12,5 l. Airfix: 25 l kibiras
- „ColorExpress“: 2,5 l, 5 l, 7,5 l ir 12,5 l

Spalvos

Balta ir sendinta balta (aptyksliai RAL 9010)
„Sylitol®Bio-Innenfarbe“ yra spalvinami „ColorExpress“ sistemos mašinomis pagal spalvininką visomis spalvomis. Kad būtų laiku aptiktos spalvinimo klaidos, prieš dažant patikrinti, ar tiksliai nuspalvinta. Greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos spalvą. Vieno atspalvio dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti dažus nuspalvinti gamykloje.
Šiaurės TÜV ekspertizė atlakta su balta spalva. Spalvinimo metu pigmentai įtakoja neturinčią konservavimo medžiagą, alergenų „Sylitol®Bio-Innenfarbe“ receptūrą.
Alternatyva gali būti „Sylitol® Bio-Innenfarbe“ spalvinimas „Histolith-Volltonfarben“ (daugiausia 10 %). Spalvinant patiemis, norint išvengti spalvų neatitikimų, reikiama dažų kiekį sumaišyti iš karto.

Blizgesio laipsnis

Visiškai matinis (DIN EN 13300).



<p>Laikymas</p> <p>Techniniai duomenys</p> <p>Papildomi produktai</p> <p>Nuorodos</p>	<p>Vėsiai, bet ne šaltyje. Gal būti sandėliuojami iki 12 mėn. Dažai laikomi tik plastikiniuose induose.</p> <p>Parametrai pagal DIN EN 13 300: Spalvinant dažus galimi nežymūs techninių parametru pakitimai.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">■ Šlapias trynimas:</td><td>Klasė 3, atsparūs šveitimui pagal DIN 53 778.</td></tr> <tr> <td>■ Dengiamumas:</td><td>2 klasė, kai išeiga - 7 m² /l arba sąnaudos 140 ml/m².</td></tr> <tr> <td>■ Didžiausias grūdelių dydis:</td><td>Smulkus (<100 µm).</td></tr> <tr> <td>■ Tankis:</td><td>Apie 1,5 g/ cm³.</td></tr> </table> <p>„Histolith- Volltonfarben“ Patiems spalvinant „Sylitol® Bio-Innenfarbe“.</p> <p>„Sylitol®Mineralgrund“ Silikatinis, pigmentinis, sukibti gerinantis vidaus ir išorės gruntas.</p> <p>„Caparol – Haftgrund“ Grunto dažai su baltu pigmentu, labai gerai sukimantys su pagrindu naudojami, prieš dengiant „Sylitol®Bio-Innenfarbe“.</p> <p>Naudojimo sritys, remiantis TI Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">1 vidus</th><th style="text-align: center;">2 vidus</th><th style="text-align: center;">3 vidus</th><th style="text-align: center;">1 išorė</th><th style="text-align: center;">2 išorė</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td><td style="text-align: center;">+</td><td style="text-align: center;">–</td><td style="text-align: center;">–</td><td style="text-align: center;">–</td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">(–) netinka/ (○) santiokinai tinka (+) tinka</td></tr> </tbody> </table>	■ Šlapias trynimas:	Klasė 3, atsparūs šveitimui pagal DIN 53 778.	■ Dengiamumas:	2 klasė, kai išeiga - 7 m ² /l arba sąnaudos 140 ml/m ² .	■ Didžiausias grūdelių dydis:	Smulkus (<100 µm).	■ Tankis:	Apie 1,5 g/ cm ³ .	1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė	+	+	–	–	–	(–) netinka/ (○) santiokinai tinka (+) tinka				
■ Šlapias trynimas:	Klasė 3, atsparūs šveitimui pagal DIN 53 778.																							
■ Dengiamumas:	2 klasė, kai išeiga - 7 m ² /l arba sąnaudos 140 ml/m ² .																							
■ Didžiausias grūdelių dydis:	Smulkus (<100 µm).																							
■ Tankis:	Apie 1,5 g/ cm ³ .																							
1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė																				
+	+	–	–	–																				
(–) netinka/ (○) santiokinai tinka (+) tinka																								

Dengimas

<p>Tinkami pagrindai</p> <p>Pagrindo paruošimas</p>	<p>Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.</p> <p>Sukepę, tepantys mineraliniai paviršiai: Nuvalomi mechaniskai iki grunto arba fluatuojami „Histolith Fluat“ ir nuplaunami vandeniu.</p> <p>Skiedinio grupių tinkas Plc, PII ir PIII /mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, maž. 1N/mm²: Tvirthi, normaliai sugeriantys paviršiai dengiami be papildomo apdorojimo. Stipriai sugeriantys, porėti, birūs paviršiai šepeciu, gerai įtrinant, fluatuojami „Sylitol®Konzentrat 111“, atskiedus vandeniu santiukiu 1-2:1. Pertinkuotos vietas, kai išdžiūsta, fluatuojamos „Histolith Fluat“ ir nuplaunamos vandeniu.</p> <p>PIV skiedinio grupės gipso tinkas/ gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279, maž. 2N/mm²: Tvirthas tinkas fluatuojamas „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“. Minkštasis gipsinis tinkas sutvirtinamas „Caparol - Tiefgrund TB“. Sukepęs gipsinis tinkas nušlifuojamas ir, nuvalius dulkes, fluatuojamas „Caparol-Tiefgrund TB“. Gerai išdžiūvus, dengiamas tarpinis sluoksnis „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol-Haftgrund“.</p> <p>Molio tinkas: Dengiamieji paviršiai nuvalomi ir fluatuojami „Sylitol®Konzentrat 111“. Atliliki bandomajį gruntavimą ir patikrinti ar neatsirado rudų dėmių proveržio.</p> <p>Gipsinės kartono plokštės: Nušlifuojami aštrūs kraštai ir fluatuojama „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“. Minkštasis gipsinio glaisto vietas sutvirtinamos „Caparol - Tiefgrund TB“ ir nugaruntuojamos „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol -Haftgrund“. Plokštės su vandenye tirpiais, blunkančiais intarpais fluatuojamos „Caparol AquaSperrgrund“ ir tarpinis sluoksnis dengiamas „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol-Haftgrund“. (Laikykitės BFS atmenos Nr. 12).</p> <p>Gipsinės konstrukcinės plokštės: Fluatuojamos „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol- Haftgrund“.</p> <p>Betonas: Pašalinami rišiklio likučiai, taip pat tepantis, birus sluoksnis. Gruntuojama „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“.</p> <p>Nepadengtas silikatinių plptyų mūras: Prasimušusios druskos nuvalomas sausu šepeciu.</p> <p>Nepadengtas plptyų mūras: Fluatuojamas „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“.</p> <p>Apkrovą išlaikantys kalkiu, cemento arba silikatinių dažų sluoksniai: Stipriai sugeriantys paviršiai fluatuojami šepeciu, gerai įtrinant, „Sylitol®Konzentrat 111“, atskiedus vandeniu santiukiu 1-2:1.</p>
---	---

Apkrovą išlaikantys matinių dispersinių dažų ir sintetinės dervos tinko sluoksniai:
Gruntuojami „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“.

Apkrovo neišlaikantys sluoksniai:

Visiškai pašalinami emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai. Gruntuojama „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“. Apkrovo neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai visiškai pašalinami mechaniskai. Gruntuojama „Sylitol®Konzentrat 111“.

Klijinių dažų sluoksniai:

Nuplaunami iki grunto.

Gruntuojama „Caparol - Tiefgrund TB“. Tarpinis sluoksnis dengiamas „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol-Haftgrund“.

Nedažyti šiurkštus pluošto tapetai:

Dengiami be pirmio apdorojimo. Prieš dengiant reljefinius ir spaustus popierinius tapetus, padaromas bandinys.

„Capaver Glasgewebe“ stiklo apmušalai:

Gruntuojami „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol-Haftgrund“.

Atšokę tapetai:

Visiškai pašalinami, klijų ir makulatūros likučiai nuplaunami.

Gruntuojama „Caparol - Tiefgrund TB“. Tarpinis sluoksnis dengiamas „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“.

Pelesių apnašomis aptekė paviršiai:

Pelesių apnašos nuvalomos šlapiu būdu. Paviršiai nuplaunami „Capatox“ ir paliekami gerai išdžiūti. Atnkreipkite dėmesį į teisinius ir valdžios nurodymus (pvz. potvarkiai dėl biomedžiagų ir pavojingų medžiagų).

Maži trūkumai:

Maži trūkumai ištaisomi „Caparol Akkordspachtel“ arba „Caparol - Füllspachtel P“ pagal instrukciją ir padengiami „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“. Gipsiniu glaistu užglaistytos vietas gruntuojamos „Caparol - Tiefgrund TB“.

Dengimo būdas

„Sylitol Bio - Innenfarbe“ gali būti dengiami voleliais, teptukais ar beoriais purkštuvais.

Beoris purškimasis:

Purškimo kampus: 50°

Purkštukas: 0,025"

Purškimo slėgis: 150 – 180 bar

Baigus darbus, įrankius išplauti vandeniu.

Sluoksnii sandara

„Sylitol®Bio - Innenfarbe“ dengiami įstatinant, tolygiai, neatskiedus arba atskiedus iki 5% vandens. Kontrastingi paviršiai prieš tai gruntuojami „Sylitol®Bio - Innenfarbe“, atskiedus iki 5% vandens, stipriai arba nevienodai sugeriantys paviršiai gruntuojami „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol - Haftgrund“.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių – 140 ml/m². Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau.

Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomajį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir sanytinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir galima dažyti po 4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Norint išlaikyti dažų specifines savybes, nemaišyti su kitais gaminiais. Nelygu įmaišomo pigmento spalva, organinių dalelių kiekis dažuose gali būti didesnis kaip 5% ir viršyti LOJ/C pagal DIN 18363, 2.4.1. nurodytą maksimalią reikšmę. Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti vienu mostu užgriebiant už dar drėgno ploto. Nenaudoti ant lako, pagrindų su iššikristalizavusiomis druskomis, plastikų ir medienos. Nuspalvintais dažais padengtas ir išdžiūvęs paviršius gali būti netolygios spalvos arba dėmėtas. Tai būdinga medžiagai ir ne visada pavyksta to išvengti. Ant tamsiomis spalvomis nudažytų paviršių po mechaninės apkrovos gali atsirasti baltų dryžių. Sodrių spalvų paviršiams arba veikiamiems didelių apkrovų rekomenduojama naudoti „PremiumColor“. Lygius paviršius, veikiamus nepalankaus apšvietimo (krentant šoninei šviesai), rekomenduojama dažyti „CapaSilan“. Purškiant beoriais purkštuvas dažus gerai įmaišyti ir perkošti. Patalpose naudojant „Caparol-Tiefgrund TB“, gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas. Todėl patalpas reikia gerai vėdinti. Zonomis, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger“ be aromatiniių junginių. Paviršių taisymui žymės priklauso nuo daugelio veiksniių ir yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25). Ant gipsinių glaistų gali atispausti spalva. Šią riziką galima sumažinti padengus tarpinį sluoksnį „Sylitol®Mineralgrund“ arba „Caparol-Haftgrund“.

Apdengimo priemonės

Aplink dažomus paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas, natūrali ar dažyvėmis padengta mediena. Dažų tiškalus nedelsiant nuplauti švariu vandeniu.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo met pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertu į žemę. Irankius po darbo iškart nuplauti muilu ir vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Produktas stipriai šarminis, todėl reikia saugoti odą ir akis nuo tiškalų.

Aplink dažomus paviršius reikia kruopščiai apdengti. Tiškalus nuo stiklo, keramikos, lakuotų paviršių, natūralaus akmens, metalo nedelsiant nuplauti. Išsamesnė informacija-saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbtį atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai atiduodami į senų dažų, emalės surinkimo punktus, sausi likučiai sutvarkomi kaip statybų, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Ieidžiamu šiame gaminyje (A/a kateg.), dydžiai: 30 g/l (2010). Šiame gaminyje yra maks. 1 g/l (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Stireno-akrilato derva, skystas stiklas, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai (parafinas, stabilizatoriai, dispergatoriai, tirštikliai, priešputnis).

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“,
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015,
el.p. info@caparol.lt;
www.caparol.lt

Techninė informacija Nr. Nr. 396 - atnaujinta balandžio 2016

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygi ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektu salygos gali būti labai ivairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatyti darbui esamomis objekto salygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Riga, LV-1067 · tālr. 67500072 · faks: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv

SIA DAW Baltica Eesti filial · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee

UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt