


# Caparol Putzgrund 610

Skiedžiami vandeniu, sukibtį gerinantys ir užpildantys specialūs gruntiniai dažai apkrovą išlaikantiems išorės bei vidaus mineraliniams pagrindams



## Produkto aprašymas

Paskirtis	<p>Apkrovą išlaikantiems, mineraliniams išorės ir vidaus (mineralinių tinkų ar gipso plokščių) paviršiams padengti dengiamuoju, neslidžiu grunto sluoksniu. Ant gipso plokščių labai sumažėja plonų gipsinio glaisto sluoksnių atsilupimo pavojus.</p> <p>Specialiai naudojamas kaip sukibtį gerinantis paruošiamasis grunto sluoksnis, prieš dengiant sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio – silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų tinko sluoksnius, palengvinantis šių statybinių medžiagų dengimą ir jų faktūros išryškinimą bei garantuojantis didesnę darbo našumą.</p> <p>Tinka „Capatect-WDV“ sudėtinių termoizoliacinių sistemų A ir B variantams, taip pat „Capatect-VHF“ (pakabinamų fasadų) sistemos A ir B variantams (žr. lentelę). Išorėje papildomai sumažinama apatinio tinko vandens įgertis, nes per faktūrinio tinko trūkumus prasiskverbusį vandenį sulaiko apatinis tinkas.</p> <p>„Putzgrund 610“ gruntiniai dažai taip pat naudojami kaip faktūrą (vadinamąją šepetio potėpių), suteikiantis grunto sluoksniui, dengiant „Arte-Lasur“ ir „Deco-Lasur“ ir kaip gruntas, dengiant „Capadecor VarioPutz“, „Capadecor VarioStone“ ir „Capadecor Calcino-Dekor“.</p>
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atsparūs oro veiksniams.</li> <li>■ Hidrofobiški.</li> <li>■ Geros dengiamosios gebos.</li> <li>■ Tvirtai sukimbantys.</li> <li>■ Skiedžiami vandeniu.</li> <li>■ Nekenkiantys aplinkai ir silpno kvapo.</li> <li>■ Spalvinami „ColorExpress“ sistema.</li> <li>■ Reakcija į gaisrą: nedegus arba sunkiai užsidegantis pagal esamos „Capatect-WDV“ sudėtinės termoizoliacinės sistemos ir „Capatect-VHF“ pakabinamų fasadų sistemos sandarą.</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Sintetinių medžiagų dispersija pagal DIN 55 945.
Pakuotė/indų talpa	8 kg, 16 kg, 25 kg.
Spalvos	<p>Balta.</p> <p>„Putzgrund 610“ gruntiniai dažai spalvinami iki 25% „CaparolColor Vollton - und Abtönfarben“ arba „AmphiColor® Vollton - und Abtönfarben“ spalvinamųjų dažų.</p> <p>„Putzgrund 610“ spalvinami mašinomis „ColorExpress“ sistema pagal visus paklausius spalvynus šviesiomis, maždaug iki 70 šviesumo kodo spalvomis.</p>
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.
Techniniai duomenys	■ Tankis: apie 1,6 g/ cm <sup>3</sup>
Nuorodos	Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“



1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	+	+	+
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

## Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Naują mineralinį tinką, taip pat ir gruntinį tinką, nelygu koks metų laikas ir temperatūra, palikti nepadengtą ne trumpiau kaip 2-4 sav. Stambiai porėtus, šiek tiek birius arba sugeriančius išorės paviršius gruntuoti „OptiGrund“, birius, tepančius paviršius nugruntuoti „Dupa-grund“; šiltinimo sistemoms „WDV-Systemen“ naudoti „AmphiSilan-Putzfestiger“.  
Minkštus gipsinius vidaus pagrindus gruntuoti „Caparol - Tiefgrund TB“. Pagrindus su vandenyje tirpstančiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol - Filtergrund grob“. Normaliai sugeriančius, apkrovą išlaikančius paviršius dengti be paruošiamojo gruntavimo.

### Dengimo būdas

Viršutinis tinkas			Tinko spalva	190	186M	133 LEICHT	700	699	Carbon-Spachtel	CarboNit	ArmaReno Sockel	Socket-flex	OrCa-Spachtel	
Paruoštas dengti	620	Capatect-Fassadenputz R und K	Baltas spalvotas	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	-	
	626	AmphiSilan-Fassadenputz R und K	Baltas spalvotas	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	--	
	120	Sylitol-Fassadenputz R und K	Baltas spalvotas	3, 4 2,3,4	3, 4 2,3,4	3, 4 2, 3, 4	3, 4 2,3, 4	1 2	1 2	1 2	3, 4 2, 3, 4	1 2	--	
	692	Capatect-Faschenputz K10	Baltas spalvotas	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2	--	--	
	687	Capatect-Fassadenputz Fein	Baltas spalvotas	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	4 4	1 1	1 2	--	
	691	Capatect-Buntstein-Sockelputz	Spalvotas	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	--
	860/870	Capatect-CS-Strukturputze	Baltas spalvotas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--
	628	ThermoSan-FassadenputzNQ-G	Baltas spalvotas	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	4 2	1 2	1 2	5 5
Prekinis sausasis skiedinys	135	Capatect-Mineral-Leichtputz R und K	Baltas spalvotas	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	—	—	—	3, 4 3, 4	--	--	
	146	Capatect-Mineralputz R und K	Baltas spalvotas	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	—	—	—	3, 4 3, 4	--	--	
	134	Capatect-Modellier- und Spachtelputz	Baltas spalvotas	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	—	—	—	3, 4 3, 4	--	--	
	700	Capatect-ArmaReno 700	Baltas	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4	--	--	
	195	Capatect-Feinspachtel	Baltas	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	-	-	-	3, 4	--	--	
	148	Capatect-Edelkratzputz K40	Baltas spalvotas	—	—	3, 4 3, 4	—	—	—	—	—	--	--	
	05-24	Capatect-ArmaRenoSockel	Baltas spalvotas	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	--	--	--	--	3,4 3,4	--	--	

1 =	gruntuoti reikia
2 =	gruntuoti viršutinio tinko spalvos gruntu
3 =	gruntuoti kaip priešgaisrine užtvara šiltu ir labai karštu oru
4 =	gruntuoti reikia tik tuo atveju, jei armavimo sluoksnis buvo neapsaugotas ir yra pažeistas atmosferos veiksnių dėl ilgos prastovos (pvz. nutraukus darbus žiemą)
5 =	dėl priešgaisrinės apsaugos priešasčių gruntuoti negalima
– =	negalimas derinys

Skiedimas	Skiesti tik vandeniu.
Sluoksnių sandara	Grunto ir tarpinį sluoksnį dengti atskiedus iki 10% vandens iki reikiamos konsistencijos. Prieš dengiant dažytus sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio – silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų tinko sluoksnius „Capadecor VarioPutz“ arba „Capadecor VarioStone“, „Putzgrund 610“ nuspalvinamas ta pačia spalva kaip ir baigiamasis sluoksnis.
Sąnaudos	Dengiant lygius paviršius, apie 250 – 350 g/m <sup>2</sup> , nelygu pagrindas ir naudojimas, dengiant šurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	<b>Aplinkos ir pagrindo temperatūra</b> turi būti ne žemesnė kaip + 5 °C
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių galima dengti po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.
Įrankiai	„Putzgrund 610“ galima dengti voleliu, teptuku ir tinkamais purkštuvais. Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.
Nuorodos	„Putzgrund 610“ netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos. Naudojant „Caparol - Tiefgrund TB“ patalpose, gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl reikia gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliama dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo, be aromatinių junginių „AmphiSilan – Putzfestiger“. Norint išlaikyti specifines produkto savybes, „Putzgrund 610“ spalvinti tik „CaparolColor Vollton-und Abtönfarben“, „AmphiColor®Vollton-und Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais arba spalvinimo įrenginiu „ColorExpress“ sistema. Nemaišyti su jokiais kitomis medžiagomis.

## Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Gruntuojant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Tai šarminė medžiaga, todėl būtina akis ir odą saugoti nuo tiškaly. Kruopščiai apdengti aplink esančius paviršius. Nedelsiant nuplauti aptaškytus lakuotus, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršius. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Tikslėsius duomenis rasite saugos duomenų lapuose.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, emalės atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip statybos ir griovimo arba kaip buitines atliekas.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Šiame produkte (kateg. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra ne daugiau kaip 1 g/l.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-GP01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Skystasis stiklas, poliakrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai.
Techninė konsultacija	Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.
Klientų aptarnavimo centras	<b>UAB „Caparol Lietuva“</b> , Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, 8 5 2602015, info@caparol.lt www.caparol.lt

## Techninė informacija Nr. Nr. 659 - atnaujinta rugsėjo 2015

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galioti. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt