

Universal Classic

Blizgūs alkidiniai dažai medienai ir metalui

- Suformuoja ilgaamžę ir smūgiams atsparią dangą
- Plaunami, atsparūs drėgmei
- Atsparūs cheminėms medžiagoms
- Tinkami medienos ir metalo paviršiams



| TECHNINĖ INFORMACIJA | | |
|--|---|--|
| Pritaikymas | Skirti baldams, durims, langų vidiniams rėmams, radiatoriams, darbo įrankiams, valtims (virš vandens), dviračiams, apdailos detalėms ir kita dažyti. Tinka naudoti naujiems ar anksčiau dažytiems medžio plaušo plokščių, kartono, medienos ir metalo paviršiams. | |
| Blizgumo laipsnis | Blizgūs. | |
| Išeiga (vienam sluoksniui) | Lygiems paviršiams 10-12m ² /l. | |
| Spalva | Dažus galima naudoti baltus (A bazė) ir spalvintus (A ir C bazės) pagal <i>Tikkurila</i> spalvynus. Norint pasiekti gerą ryškių atspalvių dengiamumą, paviršių rekomenduojama nugruntuoti panašios spalvos gruntu. | |
| Baziniai dažai | A ir C. | |
| Darbo įrankiai | Dažykite teptuku, voleliu ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštuvo antgalis 0,013" - 0,015" arba 0,330 - 0,380 mm. | |
| Džiūvimo trukmė | Po 3 - 4 valandų - nelimpa liečiant, po 24 valandų – galima perdažyti (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%). Džiūvimo trukmė priklauso nuo oro temperatūros bei drėgnumo. | |
| Įrankių valymas ir skiediklis | <i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> . Įrankius nuo lako likučių iš karto po dažymo išvalykite vienu iš aukščiau paminėtų valikliu. | |
| Sandėliavimas | Atsparūs šalčiui. | |
| Laikymo trukmė | Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. | |
| Nelakių medžiagų tūrio dalis | Apie 52% | |
| Tankis | 1,1-1,2 kg/l, priklausomai nuo dažų bazės bei atspalvio (ISO 2811). | |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Atsparus trumpalaikio poveikio namų ūkio valymo priemonėms ir silpniems tirpikliams (vaitspiritas). Neatsparus stipraus poveikio tirpikliams (nitrotirpiklis). | |
| Atsparumas karščiui | Sausose patalpose +100°C. Ilgas buvimas aukštoje temperatūroje gali sukelti spalvos geltonavimą. | |
| Pakuotės | 0,9 L; 2,7 L; 9 L. | |



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nuo šakotu vietų pašalinkite sakus ir apdorokite apsaugančiu nuo sakų išsiskyrimo laku. Nugruntuokite paviršių su alkidiniu gruntu *Special Primer*. Nuo metalinių paviršių (pavyzdžiui, vinių galvučių) pašalinkite rūdis valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, perplaukite vandeniu, leiskite nudžiūti ir nugruntuokite gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*.

Anksčiau dažytas paviršius:

Pašalinkite senų dažų likučius ir rūdis (pavyzdžiui, nuo vinių galvučių). Nuplaukite paviršių valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, perplaukite vandeniu, leiskite nudžiūti. Senų dažų blizgius paviršius pašlifluokite iki matiškumo arba nuplaukite neskiestu valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*. Nugruntuokite paviršių su alkidiniu gruntu *Special Primer*, o metalo paviršius - gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*. Medienos paviršių plyšius ir nelygumus užglaistykite glaistu *Vivacolor Snickeri*, pašlifluokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (medienos drėgnumas ne didesnis nei 20%), oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dažydami venkite aukštos temperatūros.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, atskieskite *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* arba *Unit Spray* skiedikliu iki 5% tūrio. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* arba *Unit Spray*.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepetėliu ar drėgna šluoste.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

UN 1263

Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, etilmetilketoksimo, Kobalto (II) druskos. Gali sukelti alergiją. **Degi.** Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Vengti kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti garų/ aerosolių. Naudoti tik gerai ventiliuojamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <300 g/l (A/d subkategorija, 300 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

