

Villa Akva

Matiniai medinių fasadų dažai

- Apsaugo nuo drėgmės ir purvo
- Saugo nuo aplinkos poveikio daugiau nei 10 metų
- Suteikia ilgai išliekančią spalvą ir nekintantį blizgesį
- Ypač tinka pjautinės medienos dažymui
- Tinka problemiškiems paviršiams (pvz., dažytiems aliejiniais ar alkidiniais dažais) perdažyti



| TECHNINĖ INFORMACIJA | | |
|--|--|--|
| Pritaikymas | Obliuotos ar pjautinės medienos paviršiams lauke (dailylentės, durys, langų rėmai, tvoros ir pan.). Tinka termiškai apdorotai medienai. | |
| Blizgumo laipsnis | Matiniai. | |
| Išeiga (vienam sluoksniui) | 4-8m ² /l - pjautinei medienai, 8-10 m ² /l - obliuotai ar anksčiau dažytai medienai. | |
| Spalva | Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba spalvintus (A ir C bazės) pagal <i>Tikkurila Wooden houses</i> arba <i>Facade</i> spalvyną. Tonuoti dažai nekeičiami ir atgal negražinami. | |
| Baziniai dažai | A ir C bazės. Pagamintos spalvos prekyboje: ruda, raudonai ruda, geltona, žalia. | |
| Darbo įrankiai | Denkite teptuku ar purkštuvu. | |
| Džiūvimo laikas | Po 1 val. nelimpa liečiant, Po 2- 4 val. galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką. | |
| Įrankių valymas ir skiediklis | Nuo dažymo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu. | |
| Sandėliavimas | Saugokite nuo šalčio! | |
| Laikymo trukmė | Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. | |
| Nelakių medžiagų tūrio dalis | Apie 39% v/v. | |
| Tankis | 1,2 -1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811). | |
| Atsparumas atmosferos poveikiui | Geras, taip pat ir pramoninėje aplinkoje. | |
| Pakuotės | 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L, 18 L. | |



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes, purvą, rūdis ir kitus nešvarumus Dumbliais ar pelėsiu užterštus paviršius nuplaukite *Tikkurila Homenpoisto* valikliu. Naujus ar neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite *Kolorex Protekt* gruntu. Ypač atidžiai apdirbkite kampus ir briaunas. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus. Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*. Gruntuokite lygus, obliuotus paviršius *Villa Primer* gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius gremžtuku arba plieniniu šepetiu. Nuplaukite paviršių *Special Clean* plovikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus paviršius nuplaukite *Tikkurila Homenpoisto* valikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite *Kolorex Protekt* gruntu. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir apdorokite jas *Villa Primer*. Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui *Korrostop* arba *Korrostop+*.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, dažydami pirmą sluoksnį atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Dažykite 1-2 sluoksnius teptuku ar oro purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui. Kruopščiai uždažykite medienos kampus ir briaunas.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršių galima valyti praėjus 1 mėnesiui po dažymo. Rekomenduojame paviršių valyti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad drėgnas valymas gali šiek tiek pakeisti paviršiaus spalvą. Prieš plovimą pašalinkite nuo paviršiaus purvą ar kitus nešvarumus. Jei ant nudažyto paviršiaus atsirado pelėsis ar dumbliai, nuplaukite jį *Tikkurila Homeenpoisto* valikliu, gausiai perplaukite vandeniu ir perdažykite. Visuomet perdažykite po pelėsio išvalymo.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI



Įspėjimas. Sudėtyje yra: cinko oksidas, 2-oktilo-2H-izotiazol-3-onas, 1,2-benzotiazol-3 (2H) -ono ir reakcija masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas ir jo 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3: 1). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugokite nuo vaikų. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Mūvėkite apsaugines pirštines. Naudokite lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Venkite patekimo į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l (A/d subkategorija, 130 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt



PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

