

# Villa Ultima

## Pusiau matiniai apsauginiai medienos dažai



- Sudaro elastingą apsauginę plėvelę
- Saugo nuo aplinkos poveikio daugiau nei 10 metų
- Suteikia ilgai išliekančią spalvą ir nekintantį blizgesį
- Ypač tinka rąstų ir obliuotos medienos dažymui
- Geras spalvos ir blizgesio stabilumas
- Gerai dengia, bet palieka šiek tiek matomą medžio tekstūrą

### TECHNINĖ INFORMACIJA

<b>Pritaikymas</b>	Nauji ir anksčiau dažyti obliuotos ar pjautines medienos paviršiai lauke (mediniai fasadai, langų rėmai, tvoros ir pan.). Tinka dažyti rąstams ir termiškai apdorotai medienai.	
<b>Blizgumo laipsnis</b>	Pusiau matiniai.	
<b>Išeiga (vienam sluoksniui)</b>	4-8m <sup>2</sup> /l - pjautinei medienai ar rąstams 8-10 m <sup>2</sup> /l - obliuotai ar anksčiau dažytai medienai.	
<b>Spalva</b>	Dažus galima naudoti baltus (VVA bazė) arba spalvintus (VVA ir VC bazės) pagal <i>Tikkurila Wooden houses, Feel the Color</i> arba <i>Facade</i> spalvyną (VVA ir VC bazės).	
<b>Baziniai dažai</b>	VVA ir VC bazės.	
<b>Darbo įrankiai</b>	Dažykite teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštuvo antgalis 0,018" - 0,023" arba 0,460 - 0,580 mm.	
<b>Džiūvimo laikas</b>	Po 1 val. nelimpa liečiant, Po 2 val. galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.	
<b>Įrankių valymas ir skiediklis</b>	Nuo dažymo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.	
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio!	
<b>Laikymo trukmė</b>	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
<b>Nelakių medžiagų tūrio dalis</b>	Apie 34% v/v.	
<b>Tankis</b>	1,1 -1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).	
<b>Atsparumas atmosferos poveikiui</b>	Geras, taip pat ir pramoninėje aplinkoje.	
<b>Pakuotės</b>	0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 18 L (VVA bazė); 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L (VC bazė).	

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

#### Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes, purvą, rūdis ir kitus nešvarumus Dumbliais ar pelėsiu užterštus paviršius nuplaukite *Tikkurila Homenpoisto* valikliu. Naujus ar neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite *Kolorex Protekt* gruntu. Ypač atidžiai apdirbkite kampus ir briaunas. Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*.

#### Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius gremžtuku arba plieniniu šepėčiu. Nuplaukite paviršių *Special Clean* arba *Vivaclean* plovikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus paviršius nuplaukite *Tikkurila Homenpoisto* valikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite *Kolorex Protekt* gruntu. Nuo šakotų vietų pašalinkite sakus ir apdorokite jas *Tikkurila Oksalacka* laku. Metalinius paviršius (pvz., vinių galvutes) nugruntuokite gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop+*.

### DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

### DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite ir, jeigu reikia, dažydami pirmą sluoksnį atskieskite vandeniu iki 10% tūrio. Dažykite 2-3 sluoksniais teptuku ar oro purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį grunto visam pasirinktam plotui. Kruopščiai uždažykite medienos kampus ir briaunas.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršių galima valyti praėjus 1 mėnesiui po dažymo. Rekomenduojame paviršių valyti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad drėgnas valymas gali šiek tiek pakeisti paviršiaus spalvą. Prieš plovimą pašalinkite nuo paviršiaus purvą ar kitus nešvarumus. Jei ant nudažyto paviršiaus atsirado pelėsis ar dumbliai, nuplaukite jį *Tikkurila Homeenpoisto* valikliu, gausiai perplaukite vandeniu ir perdažykite. Visuomet perdažykite po pelėsio išvalymo.

### APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI



**Dirginanti, Xi.** Sudėtyje yra: cinko oksido, 2-n-oktil-4-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos. Mūvėti tinkamas pirštines. Neišleisti į kanalizaciją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šia pakuotę arba etiketę. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l (A/d subkategorija, 130 g/l).

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

### TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio!

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

