

Special Radiator Akva

Vandeniniai dažai radiatoriams

- Greitai džiušta
- Lengvai dengiami, gerai išsilygina
- Beveik bekvapiai
- Atsparūs karščiui
- Sudaro patvarų, plaunamą paviršių



| TECHNINĖ INFORMACIJA | | |
|--|---|--|
| Pritaikymas | Skirti radiatoriams, metaliniams vamzdžiams, taip pat tinka durims ir baldams dažyti. Netinkami plastikiniams vamzdžiams ir pramoniniu būdu dažytiems radiatoriams. | |
| Blizgumo laipsnis | Pusiau matiniai. | |
| Išėiga (vienam sluoksniui) | Lygiems paviršiams 10-12m ² /l. | |
| Spalva | Dažus galima naudoti baltus arba suteikti šviesią spalvą pagal <i>Tikkurila</i> spalvinius (A bazė). | |
| Baziniai dažai | A bazė. | |
| Darbo įrankiai | Dažykite teptuku, voleliu ar aukšto slėgio purkštuvu. Purkštuvo antgalis 0,013" - 0,015" arba 0,330 - 0,380 mm. | |
| Džiūvimo laikas | Nelimpa liečiant po 1-2 val., antrą sluoksnį galima dengti po 24 val. Paviršių apkrauti galima po 3 dienų. | |
| Įrankių valymas ir skiediklis | Vanduo. Dažus galima skiesti iki 10% tūrio. | |
| Sandėliavimas | Saugoti nuo šalčio! | |
| Laikymo trukmė | Sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje iki datos, nurodytos ant pakuotės. | |
| Nelakių medžiagų tūrio dalis | Apie 40% v/v. | |
| Tankis | 1,0 - 1,2 kg/l, priklausomai nuo atspalvio (ISO 2811). | |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Atsparus trumpalaikio poveikio namų ūkio valymo priemonėms ir silpniems tirpikliams (vaitspiritas). Neatsparus stipraus poveikio tirpikliams (nitrotirpiklis). | |
| Atsparumas karščiui | Sausose patalpose iki +120°C. Ilgas buvimas aukštoje temperatūroje gali sukelti spalvos geltonavimą. | |
| Pakuotės | 0,225 L; 0,9 L. | |



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Pašalinkite dulkes, nešvarumus bei rūdis. Suteptas paviršiaus vietas nuvalykite valikliu *Special Clean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Metalinius paviršius nugaruntuokite *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop + gruntu*.

Anksčiau dažytas paviršius:

Pašalinkite senų dažų atplaišas ir rūdis. Suteptas paviršiaus vietas nuvalykite valikliu *Special Clean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Blizgius paviršius nušlifluokite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Metalinius paviršius nugaruntuokite *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop + gruntu*. Plyšius ir nelygumus užglaistykite *Vivacolor Snickeri* glaistu, pašlifluokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Išlygintą paviršių dar kartą nugaruntuokite pasirinktu gruntu.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5°C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite dažus. Jeigu reikia atskieskite vandeniu iki 5% pagal tūrį. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu.

JRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu. Ruošdami tirpalą, vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.

Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepetėliu ar drėgna šluoste.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono ir 2,4,7,9-tetrametildek-5-ina-4,7-diolio. Gali sukelti alerginę reakciją. ES LOJ reikšmės (kategorija A/d): 130 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 130 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio!

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

