



UAB Saint-Gobain Statybos Gaminiai

TINKAVIMAS KALKINIŲ-CEMENTINIŲ MAŠININIŲ
TINKŲ

„WEBER IP 18“





Kalkinis cementinis mašininis tinkas „WEBER IP 18”

WEBER IP18 cementinis-kalkinis tinkas, skirtas vidaus ir išorės paviršiams (pvz., mūro, betono) tinkuoti bei lyginti, naudojant nepertraukiamo veikimo maišykles, tinkavimo mašinas arba rankiniu būdu. Netinkamas tinkuoti ant termoizoliacinių medžiagų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Cementas, kalkės, smėlis, modifikuojantys priedai
Sluoksnio storis	Nuo 5 mm iki 20 mm
Didžiausias grūdelių dydis	2 mm (galimi rėžiai iki 2 mm)
Atsparumas gniuždymui	>4 Mpa (po 28 parų)
Užmaišytą skeidinių sunaudoti per	4 val.
Pakuotė	25 kg maišai
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Sąnaudos	1,5 kg/m ² , vienam sluoksnio storio mm
Ilgaamžiškumas Asparumas šalčiui, ciklai	25
Atitinka standarto reikalavimus	LST EN 998-1:2003
Užmaišytą skiedinį sunaudoti	Per 4 val.
Pagrindo ir aplinkos temperatūra tinkuojant ir kietėjant	Nuo +5° iki +25°C

GAMINIO SAVYBĖS

- atsparus šalčiui,
- atsparus drėgmei,
- džiūdamas netrūkinėja,
- plastiškas tinkuojant,
- laidus vandens garams.

PAGRINDAS

Paviršius turi būti tvirtas, švarus ir neįšalęs. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų likučių. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Stipriai drėgmę įgeriančius paviršius (pvz. akytas betonas, keramika) rekomenduojama gruntuoti weber SAD 54 gruntu, skiedžiant santykiu 1:3 su švairiu vandeniu. Pastato viduje labai lygius, tankius ir glotnius, mažai įgeriančius pagrindus (pvz., monolitinis betonas, kiti betoniniai elementai – sąramos ir t.t) būtina gruntuoti **weber.prim contact** gruntu. Pastatų išorėje mažai įgeriantys pagrindai gruntuojami klijais **weber Easy Fix**, klijus užtepti dantyta glaistykle ir leisti jiems išdžiūti. Seno tinko ir mūro paviršių būtina nuplauti aukšto slėgio vandens srove.

Pastaba: bet kokių kitų gruntų naudojimas, nesuderinus jų tinkamumo su tinko skiedinio gamintoju, laikomas technologiniu pažeidimu, dėl kurio tinko gamintojas neprisiima atsakomybės!

TINKAVIMAS

Tinkas išmaišomas ir ant paviršiaus užpurškiamas tinkavimo mašinos pagalba (pvz., Ulzener Putzknecht S 48; PFT G-4 ir pan.). Pritvirtinus lyginimo profilius, ant paruošto paviršiaus skiedinys užpurškiamas lygiagrečiomis juostomis. Užpurkšto tinko perteklių reikia nubraukti liniuote, o prieš sukietėjant visas plotas dar kartą lyginamas trapecine liniuote. Vėliau užtrinamas drėkinant išlygintą paviršių arba užnešant ploną sluoksnį „šviežio“ tinko. Užtrintas paviršius gali būti „suraižytas“. Tinkuojant ir tinkui džiūstant vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Ištinuotą paviršių 3 paras patartina lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir šalčio. Tinkas yra vienasluosknis, sluoksnį iki 20 mm užnešti per vieną kartą. Jei tinko storis viršija 20 mm, rekomenduojama dengti 2 sluoksniais.

Ant išdžiūvusio tinko paviršiaus galimi režiai maksimalaus grūdelio dydžio (2 mm). Tinko paviršių galima glaistyti glaistais pvz. cementiniu **weber.vetonit VH** arba polimeriniu **weber.vetonit LR+**.

Prieš klojant plyteles, pagrindas tinkuojams tik vienu sluoksniu ir paviršius tik išlyginamas, neužtrinamas.

SIENŲ ARMAVIMAS

Reikalui esant, ypač jei sienos sumūrytos iš skirtingų statybinių medžiagų, dėl esamo pagrindo specifikos: stipriai pažeistas, aižėjantis mūras, galimi sienų trūkiai, tinkas armuojamas klojant vielinį cinkuoto metalo tinklą „Rabica“ 10*10 mm akys, vielos storis 1mm. Prieš tai tinkuojamas paviršius apdorojamas aukšto spaudimo vandens įrenginiu. Po to prie sienos mechaniniu būdu diubelių pagalba tvirtinamas vielos tinklas. Tinkuojant sienas kartu su metaliniu armavimo tinklu, tinko sluoksnis nereglamentuojams.

DARBO IR DŽIŪVIMO SĄLYGOS

Sumaišytos medžiagos tinka darbui maždaug 4 valandas. Džiuvimo trukmė ne mažiau 14 dienų. Pagrindo, skiedinio ir aplinkos temperatūra darbų vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas privalo būti nuo + 5 °C iki +25 °C. Negalima leisti tinkui išdžiūti staigiai – karštomis dienomis, ar stipriai šildant patalpą, tinka reikia drėkinti vandeniu. Draudžiama tinkuoti ant įšalusiu paviršių.

SANDĖLIAVIMAS

Weber IP 18–kalkinis cementinis mišinys, statybos aikštelėje turi būti sandėliuojamas laikantis tokių reikalavimų:

Popieriniuose maišuose ir didmaišiuose išfasuotas produktas turi būti sandėliuojamas ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje, pakuotes apsaugant nuo nepalankių oro sąlygų. Gaminį saugoti, kad negautų drėgmės. Suplyšusios ir pradėtos naudoti pakuotės turi būti sunaudojamos arba nedelsiant užsandarinamos.

MEDŽIAGOS LIKUČIŲ IR TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUTVARKYMAS

Medžiagos likučius, netinkamus tinkavimo darbams, būtina surinkti ir utilizuoti pagal vietoje galiojančias statybinių medžiagų, turinčių cemento, tvarkymo taisykles.

Tuščių pakuotę būtina surinkti ir utilizuoti pagal vietoje galiojančias pakuočių, turinčių popieriaus (popieriniai maišai), polietileno (popieriniai maišai ir išimami didmaišių įdėklai) polipropileno (didmaišiai), tvarkymo taisykles.

SAUGOS PRIEMONĖS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis įgydytoją

PASTABA

Gamintojas garantuoja gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo naudojimo būdai. Pateikta informacija yra skirta saugiam elgesiui, naudojimui, technologiniam panaudojimui, sandėliavimui, transportavimui bei utilizavimui ir negali būti laikoma garantija ar kokybės specifikacija, jei mes nekontroliuojame minėtų operacijų. Informacija liečia tik konkrečių medžiagų ir gali būti neteisinga, kai ši medžiaga naudojama kombinacijoje su kitomis medžiagomis ar procesuose, nebent jie nurodyti tekste. Aukščiau pateikta informacija negali pakeisti vykdytojo profesinio pasiruošimo ir tai neatleidžia jo nuo pareigos laikytis statybos normų ir taisyklių bei saugos technikos taisyklių. UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar gedimus, atsiradusius dėl šio gaminio netinkamo naudojimo. Kilus abejonėms rekomenduojame kreiptis į UAB „Saint Gobain statybos gaminiai“ techninį skyrį.