



Siūlių užpildai

05 / 2014

Knauf Fugenbunt

Spalvotas plytelių siūlių užpildas

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Fugenbunt – spalvotas plytelių siūlių glaisto mišinys. Jo sudėtyje – cementas, užpildai, gerinamieji priedai ir mineraliniai spalvos pigmentai. Visos naudojamos medžiagos nedegios ir nekenksmingos sveikatai.

Sandėliavimas

Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje vietoje.

Pakuotė

2 kg
5 kg
10 kg

Prekės kodas

Naudojimas

- Naudojamas visų rūšių sienų ir grindų apdailos plytelių (taip pat plytelių iš natūralaus akmens ir betono) siūlėms iki 8 mm sandarinti.
- Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
- Sumaišius su vandeniu, gaunama lengvai apdorojama medžiaga. Užglaiстыtos siūlės sustingsta be įtrūkių, atrodo nepriekaištingai ir užtikrina atsparų sujungimą.
- Neužpildyta siūlė turi būti mažiausiai 2 mm pločio. Jei siūlės nevienodo gylio ar pločio arba plytelės labiau įgeria, rekomenduojama į užpildą pridėti *Knauf Fugen-Elast* plastifikatoriaus.

Savybės

- Greitai paruošiamas naudoti.
- Plytelių siūlėms suteikia tvirtumo ir elastingumo.
- Mažiau įgeria, todėl apsaugo plytelių siūles ir išlaiko jas švarias.
- Gerai apsaugo nuo subraižymo ir sugadinimo.
- 8 mm – dažniausiai daromų grindų ir sienų plytelių siūlių plotis.
- Įvairių atspalvių, atitinkančių modernios sanitarinės keramikos atspalvius.
- Labai lengvai paruošiamas.
- Sumaišytas su *Knauf Fugen-Elast* plastifikatoriumi, naudojamas grindų ir sienų plytelių, priklijuotų ant nestabiliu pagrindu (medienos drožlių plokščių, šildomųjų grindų), siūlėms sandarinti.

Pastabos

Darbo sauga ir higiena

Skiedinys, sumaišytas su vandeniu, sudaro šarminį mišinį. Naudojant nevalgyti ir nerūkyti. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Darbo eiga

Knauf Fugenbunt suberti į švarų vandenį ir išmaišyti. Prieš naudojant vėl išmaišyti ir gumine mentele įstrižai užpildyti siūles. Tada viską nuvalyti drėgna kempine. Tai daryti atsargiai, kad užpildo liktų siūlėse. Užpildžius plytelių siūles rekomenduojama pirmas 2–3 valandas (ypač šiltoje ir sausoje aplinkoje) stingstantį siūlėse esantį užpildą kelis kartus atsargiai (gėlių purkštuvu) apipurkšti vandeniu, kad užpildas gerai sukietėtų. Užpildui išdžiūvus plyteles nuvalyti minkštu skudurėliu.

Skiedinio paruošimas

Plytelių siūlių užpildą sumaišyti su švariu geriauoju vandeniu švariame (geriausia plastikiniame) inde tokiu santykiu, koks pateiktas lentelėje. Išmaišius skiedinį palikti 2–3 minutėms pastovėti, tada vėl gerai išmaišyti. Dėmesio! Į paruoštą skiedinį negalima dėti užpildų, jungiamųjų medžiagų ar priedų.

Siūlių užpildymas

Plytelių siūles pildyti gumine mentele arba ranka su gumine pirštine. Kruopščiai užpildytas siūles palikti 10–15 minučių, kad skiedinys apdžiūtų (siūlių paviršius tampa matinis). Tada skiedinio likučius drėgna kempine arba skudurėliu nuvalyti. Apdžiūvus sausą plytelių paviršių peršluostyti sausu švariu skudurėliu.

Jeį reikalavimai didesni

Jeį siūlės patiria didesnę apkrovą ir turi būti elastingesnės (šildomosios grindys, terasa, didelės siūlės, plytelės ant medienos drožlių plokščių pagrindo ir t. t.), į užpildą pridėti *Knauf Fugen-Elast* plastifikatorius (1 l – 5 kg užpildo).

Techniniai duomenys

Sandarinti galima	visiškai išdžiūvus pagrindui (džiūvimo laikas priklauso nuo naudotų klijų)
Grūdėtumas	daugiausia 0,2 mm
Sunaudoti per	2 valandas
Stabili siūlė po	24 valandų
Pirmas intensyvus valymas po	ne anksčiau kaip po 4 savaičių
Tiesioginė vandens apkrova po	ne anksčiau kaip po 3 dienų
Skiedimas (1 kg užpildo)	0,3 l vandens
Orientacinės reikšmės esant nuo +21 iki +25 °C temperatūrai ir 45–55 % santykinei oro drėgmei.	